

Ferro Silicio 75%

26	55.845	14	28.0855
Fe	⁵ D ₄ 1,83	Si	³ P ₀ 1,90
Iron		Silicon	
7,874	7,9024	2,33	8,1517
1538	2861	1414	2900
(m) 126	BCC	(v) 111	cubic
[Ar] 3d ⁶ 4s ² +2,3		[Ne] 3s ² 3p ² +2,4,4	

Análisis Típico (%)

Elemento	10 x 50 mm 20 x 80 mm	3 x 10 mm	0 x 3 mm
Si	>75 %	>74 %	>65 %
Al	< 1,50 %	< 1,50 %	< 1,50 %
C	< 0,15 %	< 0,20 %	< 0,30 %
Ca	< 0,60 %	< 0,60 %	< 0,80 %
S	< 0,025 %	< 0,025 %	< 0,025 %
P	< 0,035 %	< 0,035 %	< 0,035 %
Ti	< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,20 %
Fe	Balance	Balance	Balance

Tamaño

Piedra:

10 x 50 mm – 90% mín.
20 x 80 mm – 90% mín.

Finos:

3 x 10 mm	< 3 mm – 10% máx.
90% mín.	> 10 mm – 10% máx.
	> 15 mm – 0%

0 x 3 mm – 90% mín.

Envases

Big Bag de 1.000 Kg sobre pallets.

A granel en camión volquete.

Otros tamaños y envases disponibles bajo demanda

Plazo de entrega

Inmediato.

Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026

