

Ferro Tungsteno

26	55.845	74	183.84
Fe	⁵ D ₄ 1,83	W	⁵ D ₀ 2,36
Iron		Tungsten	
7,874	7,9024	19,25	7,8640
1538	2861	3422	5555
(m) 126	BCC	(m) 139	BCC
[Ar] 3d ⁶ 4s ² +2,3		[Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁴ 6s ² +2,3,4,5,6	

Análisis Típico (%)

Elemento	Contenido
W	75 – 78
C	0,20 máx.
Cu	0,15 máx.
P	0,05 máx.
Sb	0,05 máx.
Si	1,5 máx.
Mn	0,50 máx.
S	0,08 máx.
As	0,10 máx.
Sn	0,08 máx.

Tamaño

De 0 a 10 mm.
De 10 a 50 mm.
De 10 a 100 mm.

Envases

Bidones de 250 Kg.
Bidones de 500 Kg.
Big-bags de 1000 kg.
Otros envasados según especificación del cliente

Plazo de entrega

Inmediato.

Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026

