COMETAL

Your Door to Raw Materials & Markets



Ferro Vanadio

Análisis Típico (%)

Elemento	Grado A	Grado B
V	78 – 85	78 – 85
Al	1,50 máx.	1,50 máx.
Si	1,50 máx.	1,50 máx.
C	0,20 máx.	0,20 máx.
P	0,05 máx.	0,05 máx.
S	0,05 máx.	0,05 máx.
Cu	0,15 máx.	0,15 máx.
Mn	2,50 máx.	2,50 máx.
N	0,10 típico 0,20 máx.	0,30 máx.

Tamaño

De 5 a 50 mm.

De 5 a 30 mm.

De 0 a 5 mm.

Envases

Bidones de 250 Kg.

Big Bag de 1.000 Kg.

Bolsas de 10 Kg de V contenido en bidones de250 Kg.

Plazo de entrega

Inmediato.

Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

COMETAL, S.A.
- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026