

## Arena de Cromita

### Análisis Típico (%)

	Contenido Medio	Contenido Garantizado
<b>Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	46,55	46,0 mín.
<b>SiO<sub>2</sub></b>	0,46	1,0 máx.
<b>CaO</b>	0,04	0,3 máx.
<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	28,40	-
<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	14,78	-
<b>MgO</b>	10,28	-
<b>TiO<sub>2</sub></b>	0,6	-
<b>Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub></b>	0,2	-

	Demanda Acida
Ph 3	2,9 MI
Ph 4	1,5 MI
Ph 5	1,1 MI

Pérdidas en Ignición	-1,8
Ph	8,6

### Tamaño

Tamaño medio:	AFS 50,8.
Tamaño garantizado:	AFS 45 - 55.
Tamaño medio de grano:	295,5 micras.
Superficie específica:	87,5 cm <sup>2</sup> /g

### Envases

Sacos de 25 Kg.  
Big bags de 1.000 / 1.500 Kg.

### Plazo de entrega

Consultar.

### Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

#### COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026

