



Níquel Electrolítico

Análisis Típico (%)

Elemento	Cátodos	Briquetas		
		LME Grade	STEEL Grade	Grado C – Polvo
Ni	99,85 mín.	99,8 mín.	99,4 mín.	99,8 máx.
C	0,003 máx.	0,03 máx.	0,10 máx.	0,03 máx.
S	0,001 máx.	0,01 máx.	0,04 máx.	0,03 máx.
Bi	0,005 máx.	-	-	-
Co	0,10 máx.	0,15 máx.	0,15 máx.	0,10 máx.
Cu	0,02 máx.	0,02 máx.	0,02 máx.	0,02 máx.
Fe	0,02 máx.	0,02 máx.	0,02 máx.	0,02 máx.
Pb	0,003 máx.	0,005 máx.	-	-
Zn	0,001 máx.	-	-	-
Si	0,003 máx.	-	-	-
N	0,002 máx.	-	-	-
P	0,005 máx.	-	-	-
O + N	-	-	0,35 máx.	-
H₂O	-	-	-	-

Tamaño

- A) Cátodos 1 x 1" (25 x 25 mm).
Cátodos 2 x 2" (50 x 50 mm).
Cátodos 4 x 4" (100 x 100 mm).
Planchas de 1 x 1 m.
- B) Briquetas de 40x30x18 mm de 70 g aprox.
- C) Bidones de 50 Kg.

Envases

- A) Bidones de 50 Kg.
Bidones de 250 Kg.
Bidones de 200/250/400/500 Kg.
Fardos flejados de 1.000 Kg.
- B) Big bag de 2.000 Kg sobre palet.
- C) Bidones de 250 Kg.
Big bag de 1.000 Kg sobre palet.

Plazo de entrega

Inmediato.

Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026

