

Polivanadato Amónico

Análisis Típico (%)

	Contenido
V₂O₅	87,5 mín.
V	49 mín.
Na	0,05 máx.
K	0,015 máx.
Fe	0,03 máx.
Cr	0,01 máx.
P	0,01 máx.
Si	0,01 máx.
Densidad	3,03 g/cm ³
Densidad Aparente.	0,9 g/cm ³
Punto de fusión	350° C

Tamaño

Menor de 3 mm.

Envases

Bidones metálicos de 100 a 200 Kg netos.

Otros envases bajo pedido.

Plazo de entrega

Consultar.

Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

NOTA: Este producto ha sido fabricado por GfE METALLE UND MATERIALIEN GmbH. Representada por COMETAL en exclusiva para este producto.

COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026

