



# Ficha de datos técnicos

## PREMCO 50

Rev. 2015-11-20 / AR

PREMCO 50 es un grafito granular para diferentes aplicaciones.


### Características físicas y técnicas

Materia prima:	coque de petróleo grafitizado		
Tamaño de grano:	0.50 – 6.00 mm 1.00 – 6.00 mm 3.00 – 6.00 mm	grano por encima	10%
		grano entre límites	85%
		grano por debajo	5%
Densidad aparente:	0.75 – 0.85 g/cm <sup>3</sup>		

### Composición química

Peso (%):	<b>98.5 min</b> Carbono	<b>0.50 max</b> Azufre	<b>0.50 max</b> Nitrógeno	Ceniza: < 0.50 Humedad: < 0.50 Volátiles: < 0.50
-----------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	--

### Aplicación

Usos comunes:	Re carburación del baño y correcciones de todas las aleaciones.		
Key benefits:	 alta solubilidad	 Gran contenido de Carbono	 Gran pureza química

### Embalaje

Embalaje estándar incluye sacos de papel sobre pallet, big bags, o mayor.

### Condiciones de almacenamiento

Almacenar en seco en su envase original. Proteger de la luz solar directa.

Producido de acuerdo a Norma ISO 9001 y prueba según EN 10204. PREMCO 50 es un producto estándar con entregas garantizadas y tiempos de entrega cortos.

Los datos se obtienen en controles de calidad de rutina. PREMCO 50 se basa en materias primas naturales donde pueden existir pequeñas variaciones en las propiedades físicas y químicas. La información es proporcionada de buena fe, está sujeta a revisión cuando sea necesario y ninguna garantía o garantía es implícita.

Este documento es distribuido por el James Durrans grupo. Visita [www.durransgroup.com/contact-us](http://www.durransgroup.com/contact-us)