

Ferro Silicio 75% Bajo en Al

26	55.845	14	28.0855
Fe	⁵ D ₄ 1,83	Si	³ P ₀ 1,90
Iron		Silicon	
7,874	7,9024	2,33	8,1517
1538	2861	1414	2900
(m) 126	BCC	(v) 111	cubic
[Ar] 3d ⁶ 4s ² +2,3		[Ne] 3s ² 3p ² +2,4,-4	

Análisis Típico (%)

Elemento	Grado A	Grado B
Si	75 mín.	75 mín.
Al	0,10 máx.	0,04 máx.
Ca	0,10 máx.	0,05 máx.
Ti	0,020 máx.	0,015 máx.
C	0,10 máx.	0,03 máx.
P	0,025 máx.	0,020 máx.
S	0,015 máx.	0,010 máx.

Tamaño

De 1 a 5 mm.
De 1 a 10 mm.
De 2 a 12 mm.
De 10 a 50 mm.
De 20 a 80 mm.
De 10 a 100 mm.

Envases

Big Bag de 1.000 Kg.

Plazo de entrega

30 días.

Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026

