

Ferro Silicio 75%

26	55.845	14	28.0855
Fe	⁵ D ₄	Si	³ P ₀
	1,83		1,90
Iron		Silicon	
7,874	7,9024	2,33	8,1517
1538	2861	1414	2900
(m) 126	BCC	(v) 111	cubic
[Ar] 3d ⁶ 4s ²		[Ne] 3s ² 3p ²	
+2,3		+2,4,-4	

Análisis Típico (%)

Elemento	0 – 3 mm	Resto de Tamaños
Si	67 aprox.	75 – 78
Al	1,5 máx.	1,20 máx.
C	0,3 máx.	0,12 máx.
Ca	0,80 máx.	0,60 máx.
S	0,01 máx.	0,01 máx.
P	0,03 máx.	0,025 máx.
Ti	0,20 máx.	0,10 máx.

Tamaño

De 10 a 50 mm.

De 20 a 80 mm.

Finos: De 0 a 3 mm.

Envases

Big Bag de 1.000 Kg.

Plazo de entrega

Inmediato.

Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026

